AP-0605 AL_2O_3 - 60

Gruppo di appartenenza	**Ossidi di alluminio per decapaggio e ritenzione**
Prodotto	Ossido di alluminio in grani
Colore	**Bianco**
Granulometria	**Grana 60**
Corrispondenza in micron	**250µ ca.**
Composizione chimica	Al_2O_3 99,8% Na_2O 0,1% SiO_2 0.02% FeO_3 0,03% TiO_2 0,04% CaO + MgO 0,01%
Caratteristiche salienti	⇒ Durezza, aggressività, rinnovo del tagliente e resistenza all'usura elevati ⇒ Adatto per preparare la parete ritentiva e decapare meccanicamente le superfici su cui dovrà aderire il materiale di ricostruzione estetica che richiede tale trattamento (**composito**, serve una grana grossa per aumentare considerevolmente la superficie di contatto)
Macchina da utilizzare	**Microsabbiatrice di finitura a perdere**
Aspetto della superficie dopo il trattamento	La superficie del metallo dopo il trattamento, se eseguito a pressione corretta, è pulita, chiara ed omogeneamente rugosa. ATTENZIONE: le asperità che si vedono sulla superficie sono dovute allo spostamento di materiale che avviene quando il grano abrasivo batte e penetra per una certa profondità a seconda della pressione esercitata
Pressione di lavoro	4 BAR (60 PSI)
Ugello consigliato	∅ 2,0 mm
Confezioni di vendita	Barattolo da 5 Kg (cod. **AP-0605**) Sacco da 25 Kg (cod. **AP060SO**)